

Эмаль «Гамма-УР-11»

ТУ 2312-026-98605321-2007

ТИП

Эмаль представляет собой двухкомпонентную композицию, состоящую из основы и отвердителя.
Основа представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в полиоле, отвердитель – полиизоцианат.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания изделий машиностроения, наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, гидротехнических сооружений, мостов и металлоконструкций различного назначения.
Эмали также могут применяться для окрашивания поверхностей из пластмасс.

ОПИСАНИЕ

Покрытие на основе эмали обладает высокими противокоррозионными свойствами, свето-, атмосферо- и химстойкостью.
Система покрытия из эпоксидной грунтовки (Эпипрайм-046 или Эпипрайм м.Б Эпипрайм м.Т или ЭП-057 или ЭП-0199 или др.) или уретановой грунтовки «Гамма-УР-01» и двух слоев эмали обеспечивает защиту на срок до 10 лет.
Эмаль в зависимости от назначения выпускается следующих марок:
Марка А – атмосферостойкая, водо- и солестойкая, стойкая в разбавленных растворах щелочей и неорганических кислот; может выпускаться **марка А-зимний вариант**, отверждается при пониженных температурах (до минус 5 °С).
Марка А-серебристая – атмосферостойкая, водо- и солестойкая.
Марка Б - атмосферостойкая, водо- и солестойкая, стойкая в растворах щелочей, неорганических кислот и ароматических углеводородов; может выпускаться **марка Б-зимний вариант**, отверждается при пониженных температурах (до минус 5 °С).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Свидетельство о государственной регистрации, выданное Управлением Федеральной Службы Роспотребнадзора по С.-Петербургу, действующее на всей территории Таможенного Союза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

2) толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

Внешний вид	полуглянцевое
Цвет	по желанию заказчика
Время высыхания до ст.3 при t ⁰ (20±2) °С	не более 2 часов
Доля нелетучих веществ	по массе 59÷68 % (для м.А, Б, А- зимняя) 33÷38 % (для м.А- серебристой) по объему 42÷46 % (для м.А, Б, А- зимняя) 28÷32 % (для м.А- серебристой)
Теоретический расход на один слой ¹⁾	105÷180 г/м ² (для м.А, Б, А- зимняя) 120÷205 г/м ² (для м.А- серебристой) 12,4÷7,3 м ² /л (для м.А, Б, А- зимняя) 8,3÷4,9 м ² /л (для м.А -серебристой)
Рекомендуемая толщина одного слоя ²⁾	35÷60 мкм
Рекомендуемое количество слоев	1÷3

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

Основа / Отвердитель ПИ-11 = 1000 масс./ 70 масс. ч. (для УР-11 м.А и м.Азимн..)
Основа / Отвердитель ПИ-11 = 1000 масс./ 90 масс. ч. (для УР-11 м. А -серебр.)
Основа / Отвердитель ПИ-11 = 1000 масс. / 125 масс. ч. (для УР-11 м. Б и м.Б зимн.)

РАЗБАВИТЕЛЬ

3) увеличение разбавления материала может привести к снижению защитных свойств покрытия

Растворитель «Темагам Р-1121» не более 10%³⁾

**ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТОВ**

Ксилол, ацетон, растворитель «Темагам Р-1121».

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬПри температуре 20 °С для марок А, А-серебр. и Б - не менее 6 часов;
для зимнего варианта - не менее 2 часов.**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
ХРАНЕНИЯ**В невскрытой заводской упаковке: основы -12 месяцев, отвердителя -
6 месяцев со дня изготовления**НАНЕСЕНИЕ****ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ
СЛОИ В ПОКРЫТИИ**Грунтовки эпоксидные: Эпипрайм-Б, Эпипрайм-046, Эпипрайм-Т, Гамма
Эпицинк-027, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0199; грунтовка уретановая Гамма-УР-01.**СПОСОБЫ
НАНЕСЕНИЯ****безвоздушное распыление**
(для марок А, Б, А-зимняя, Б-
зимн.)Доведение материала до ра-
бочей вязкости 40-60с при
(20±2) °С по ВЗ-246 с соплом
4мм. Диаметр распыляющего
сопла: 0,28-0,38мм
(0,011-0,015)''
Давление: 120-160 атм.
(перед соплом)**пневмораспыление**
(для всех марок)Доведение материала
до рабочей вязкости 25-
30с при (20±2) °С по
ВЗ-246 с соплом 4мм**кисть, валик**
(для марок А, Б, А-зимняя, Б-
зимн.)Доведение материала до
рабочей вязкости 30-60с
при (20±2) °С по ВЗ-246 с
соплом 4мм в зависимости
от условий окрашивания.**УСЛОВИЯ
ПРИ НАНЕСЕНИИ**Эмаль марок А, А-серебристая и марки Б формирует при температуре окружающего
воздуха от 5°С до 30 °С (зимний вариант - от минус 5°С до плюс 20°С) и
относительной влажности не выше 75%.**НАНЕСЕНИЕ**4) указанная информация
должна рассматриваться только
как рекомендуемая;
действительное время
перекрывания определяется на
месте в зависимости от
разбавления материала,
толщины слоя и эффективности
вентиляцииЭмаль наносится только по загрунтованной поверхности металла.
Для приготовления эмали отвердитель смешать с основой в соотношении, указанном
в документе о качестве на каждую партию материала и тщательно перемешать..
После перемешивания 3÷5 минут и выдержки в течение 15÷20 мин эмаль готова к
употреблению. При необходимости, материал разбавить растворителем до соответ-
ствующей применяемому методу нанесения рабочей вязкости.

Продолжительность ⁴⁾ межслойной сушки покрытия при температуре							
Минус 5°С (для м.А зимн.вар.)		+ 5°С		+ 20°С		+ 30°С	
Мин.	Макс. ^{*)}	Мин.	Макс. ^{*)}	Мин.	Макс. ^{*)}	Мин.	Макс. ^{*)}
24 час.	-	5 час.	-	2 час.	-	1 час.	-

^{*)} Макс. – время перекрывания, в течение которого высохшему слою покрытия нет необходимости
дополнительно придавать шероховатость.**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием
индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При
попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в
глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.Хранить материалы, следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив
попадание на них прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С
до плюс 40 °С. **Основу и отвердитель хранить только в закрытой таре, полностью исключив
возможность попадания в них влаги.**Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения.
По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного
уведомления.195248, Санкт-Петербург,
ул. Бокситогорская, д.9, лит. К
тел./факс: (812) 327-06-57,
E-mail: gamma.coatings@tikkurila.com